

GBW02101 铁黄铜成分分析标准物质

分析单位	成分 (%)								
No	Cu	Fe	Mn	Al	Sn	Pb	Sb	Bi	P
1	58.01	0.871	0.728	0.252	0.548	0.19	0.0088	0.0026	0.0076
2	57.97	0.919	0.725	0.256	0.53	0.184	0.0092	0.0024	0.0079
3	57.97	0.896	0.752	0.266	0.533	0.192	0.0091	0.0024	0.0072
4	58.04	0.88	0.709	0.272	0.522	0.181	0.0090	0.0025	0.008
5	57.95	0.88	0.743	0.28	0.546	0.178	0.0090	0.0024	0.007
6	58.05	0.89	0.75	0.262	0.548	0.196	0.0093	0.0024	0.0078
标准值	58.00	0.89	0.73	0.26	0.54	0.19	0.0091	0.0024	0.0076
标准偏差 (S)	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0002	0.0001	0.0004

分析单位

- 1.上海铜厂
- 3.西北铜加工厂
- 5.山东省冶金研究所

- 2.洛阳铜加工厂
- 4.秦川机械厂
- 6.沈阳有色金属加工厂