

GBW02238 高硅高铜铸造铝合金光谱分析标准物质

| 编 号      | 项 目               | 成分 (%)        |              |              |              |              |              |
|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                   | Si            | Mg           | Mn           | Fe           | Cu           | Zn           |
| GBW02238 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 4.71<br>0.08  | 0.19<br>0.01 | 0.57<br>0.02 | 0.41<br>0.01 | 5.28<br>0.07 | 0.59<br>0.01 |
| GBW02239 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 8.61<br>0.10  | 0.18<br>0.01 | 0.40<br>0.01 | 0.63<br>0.01 | 1.45<br>0.02 | 0.79<br>0.02 |
| GBW02240 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 5.63<br>0.08  | 0.40<br>0.01 | 0.79<br>0.02 | 0.50<br>0.01 | 3.54<br>0.03 | 1.25<br>0.03 |
| GBW02241 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 6.17<br>0.09  | 0.21<br>0.01 | 0.46<br>0.01 | 0.56<br>0.02 | 3.98<br>0.03 | 0.30<br>0.01 |
| GBW02242 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 9.49<br>0.08  | 0.23<br>0.01 | 0.21<br>0.01 | 1.01<br>0.02 | 0.99<br>0.01 | 0.77<br>0.02 |
| GBW02243 | 标 准 值<br>标准偏差 (S) | 10.40<br>0.10 | 0.53<br>0.01 | 0.30<br>0.01 | 0.79<br>0.02 | 2.27<br>0.03 | 1.16<br>0.03 |